

# decomur Fill+Finish easy – Enduit intérieur

Enduit blanc à base de plâtre pour le lissage de surfaces entières aux murs et plafonds, le rebouchage de trous et fissures ainsi que l'enduisage de plaques de plâtre cartonées et d'autres plaques du domaine des cloisons sèches. Le *decomur Fill+Finish enduit easy* est microporeux et le support optimal pour tous travaux suivants de collage et de peinture. Il s'applique sur tous supports minéraux (par ex. béton, enduits à base de plâtre, ciment ou chaux, briques etc.) ainsi que sur plaques de plâtre cartonées, en fibro-plâtre ou en fibrociment et plaques similaires de la construction intérieure.

## Caractéristiques :

- temps ouvert prolongé de 1 heure
- applicable frais sur frais
- renforcé de fibres et de résine synthétique
- applicable sans traces de reprise
- très facile à poncer
- épaisseur de 0 à 10 cm par couche sans retraits ni fissures
- pour des qualités de surface Q1 à Q4 dans le domaine des cloisons sèches\*
- CE-conforme selon EN 13963-4B et EN 13279-1

## Données techniques :

Matières premières	Plâtre, résine synthétique, méthylcellulose, additifs
Densité	0,83 g/cm <sup>3</sup>
PH	7 – 8
Comportement au feu	A1 selon EN 13501-1

## Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et dépourvu d'agents de séparation (graisse, poussière, huile de décofrage etc.). Prétraiter du béton très lisse, des supports friables, farineux ou trop absorbants, des surfaces poncées et les bords coupés des plaques de plâtre cartonées avec le *decotric Durcisseur de fonds LF*.

## Mode d'emploi :

Saupoudrer 2 volumes du *decomur Fill+Finish Enduit easy* dans 1 volume d'eau propre et froide (par ex. 1 kg du *decomur* dans 600 ml d'eau) et bien remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Remuer l'enduit de nouveau après 3 minutes et l'appliquer dans les 60 minutes. Ne pas diluer de l'enduit qui commence à prendre. Si nécessaire, une deuxième couche peut être appliquée frais sur frais (directement après prise de la première couche d'enduit) sans que l'enduit se décolle et sans traces.

## Séchage :

Le temps de séchage est d'env. 24 heures suivant l'épaisseur d'enduit, les conditions ambiantes et l'humidité du support – des conditions défavorables peuvent prolonger le temps de séchage.

## Recommandations de ponçage :

Les surfaces enduites sont très faciles à poncer après séchage. Pour obtenir des résultats optimaux sur des grandes surfaces, utiliser une ponceuse à disque (granulométrie 150 – 180 de l'abrasif) à une rotation lente ou moyenne et une pression légère.

## Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

**Indications importantes :**

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau. Ne pas appliquer au sol. Ne convient pas pour enduire bois, verre, plastique ou métal. Pour éviter le séchage irrégulier des peintures aux endroits partiellement rebouchés, il peut être nécessaire de traiter les endroits réparés ou même la surface entière avec le *decotric Durcisseur de fonds LF*. Utiliser un des *decomur* enduits prêts à l'emploi pour enduire des surfaces peintes ou des enduits acryliques.

**Consignes de sécurité :**

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web [www.decotric.fr](http://www.decotric.fr).

**Stockage :**

Stocker bien fermé au frais, mais hors du gel. Tenir hors de portée des enfants.

**Elimination :**

Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Eliminer des restes séchés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Eliminer les restes du produit selon le code déchets N° 17 08 02.

**Informations administratives :**

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
032405001	4007955324058	10 kg
032407001	4007955324065	20 kg

**Remarque:**

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.