


3096

PAGE : 1/1
ETAT : 01.2023
REVISION : B

TREILLIS DE FAÇADE CERTIFIÉ CSTBAT

CODE DOUANIER: 70195900



RÉF	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M ² /ROULEAU	CONDITIONNEMENT PAR PALETTE
3096000002	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	100 cm	140 g/m ²	50	30 rouleaux soit 1500 m ²
3096000006	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	50 cm	140 g/m ²	25	60 rouleaux soit 1500 m ²
3096000010	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	33 cm	140 g/m ²	16,5	90 rouleaux soit 1485 m ²
3096000004	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	20 cm	140 g/m ²	10	150 rouleaux soit 1500 m ²

PRODUIT : Treillis de façade en fibre de verre de maille 10 x 10 mm. Certifié CSTBAT. Conforme au DTU 26.1
Résistant aux chocs et aux alcalins.

UTILISATION : Enduit Extérieur et Isolation Thermique par l'Extérieur

Le treillis de façade est destiné aux enduits épais afin de renforcer les points sensibles localisés ou sur la surface totale.
Dans les 2 cas, à chaque jonction de 2 éléments de trame, un chevauchement de 10 cm est exigé.
La trame doit être marouflée et recouverte d'enduit.

T = 2 : résistante à la traction supérieure ou égale à 35 daN/cm
Ra = 1 : résistance après trempage en solution alcaline supérieure ou égale à 15 daN/cm
M = 4 : dimension de maille supérieure à 8 mm
E = 3 : élongation comprise entre 5 et 8 daN/cm

REMARQUES IMPORTANTES

- _ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lp-online.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

Lorraine Profiles
ADOPTÉZ LE BON PROFIL

ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _ FRANCE

T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61

WWW.LORRAINE-PROFILES.COM