

400 LANKOCOAT ÉPOXY DW PRIMER



LES + PRODUIT

- ▶ Primaire pour les systèmes LANKOCOAT RESIST et LANKOCOAT ÉPOXY DW
- ▶ Phase aqueuse
- ▶ Applicable à la brosse, au rouleau ou à l'Airless

CONSUMMATION

- ▶ Se référer aux Cahiers des Charges LANKOCOAT DW et LANKOCOAT RESIST

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Attestation Conformité Sanitaire CARSO

CONDITIONNEMENT

- ▶ Kit de 8 kg :
 - durcisseur : seau plastique de 6,3 kg
 - résine : bidon métallique de 1,7 kg

CONSERVATION

- ▶ **12 mois** en emballage d'origine non ouvert au sec à une température comprise entre +5°C et +35°C

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant



DESCRIPTION

- 400 LANKOCOAT ÉPOXY DW PRIMER est un primaire bi-composant à base de résine époxydique en phase aqueuse.

DOMAINES D'APPLICATION

- 400 LANKOCOAT ÉPOXY DW PRIMER est utilisée comme primaire d'accrochage pour les systèmes LANKOCOAT ÉPOXY DW imperméable ou étanche sur supports béton et mortiers hydrauliques, ainsi que pour les systèmes LANKOCOAT RESIST.
- 400 LANKOCOAT ÉPOXY DW PRIMER doit être utilisée pour permettre la mise en œuvre des systèmes LANKOCOAT ÉPOXY DW dans les typologies d'ouvrages béton suivants :
 - réservoirs aériens
 - réservoirs semi-enterrés
 - réservoirs enterrés
 - réservoirs d'eau potable
 - bâches à eau
 - bassins de rétention d'eau
 - bassins de sprinklage
 - ouvrages de transport d'eau
 - aqueducs
- Les systèmes sont compatibles avec des ouvrages de type B ou C tels que définis dans le Fascicule 74 du CCTG.

CARACTÉRISTIQUES

- Résine bicomposant
- Dosage en poids R/D : 21/79 (% en poids)
- Densité (selon ISO 2811-1) : 1,05
- Couleur : incolore après séchage
- Aspect du film sec : satiné
- Extrait sec volumique calculé : 39 %
- DPU à 20°C (pour 8 kg) : 1 heure
- Temps de mûrissement : néant
- Délai de recouvrement par 401 LANKOCOAT ÉPOXY DW BLEU 4004 LANKOCOAT RESIST IMPRÉGNATION 404 LANKOCOAT RESIST
- A 20°C : mini 24 h ; maxi 7 jours
- Temps de séchage (pour 250 gr/m²)

Températures	+ 10°C	+ 20°C	+ 40°C
Hors poussières	15 h	6 h	2 h 30
Sec dur	42 h	24 h	5 h
Complet ^(a)	10 jours	7 jours	5 jours

MISE EN ŒUVRE

- Se référer aux Cahiers des Charges LANKOCOAT DW et LANKOCOAT RESIST.
- Nettoyage des outils avec 725 LANKODILPOX.

APPLICATION

- Se référer aux Cahiers des Charges LANKOCOAT DW et LANKOCOAT RESIST.

CONSUMMATION

- Se référer aux Cahiers des Charges LANKOCOAT DW et LANKOCOAT RESIST.

(a) Fonction des paramètres d'application, d'environnement et de la composition des systèmes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- À l'application, le film déposé est blanc laiteux. Il devient incolore après polymérisation.
- Porter des lunettes de sécurité/écran facial contre les projections de liquide, des gants imperméables en caoutchouc nitrile conformes à la norme EN ISO 374-1 et des vêtements de protection couvrants.
- En cas d'application par pulvérisation porter un masque respiratoire FFP3 et dans un local confiné prévoir une aspiration efficace.
- En cas d'application à la brosse ou au rouleau, utiliser dans une zone bien ventilée ou équipée d'une aspiration efficace.
- Utiliser le produit dès gâchage sinon la polymérisation en masse provoquera un échauffement important et un risque possible de brûlure.
- Protéger la végétation aux abords des zones traitées.
- Avant utilisation consulter les Fiches de Données Sécurité.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mai 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO