



CAR-
TON -
750ML

webertherm mousse PU - Mousse expansive base PU à expansion contrôlée pour le remplissage des joints entre panneaux isolants

- ✦ Expansion contrôlée
- ✦ Excellente adhérence sur tous supports
- ✦ Très bonne isolation thermique et acoustique
- ✦ Grande stabilité de forme (pas de retrait ou post-expansion)
- ✦ Pistolable

DOMAINE D'UTILISATION

- Remplissage des vides entre les joints des panneaux isolants
- Isolation et remplissage de cavités lors de travaux d'ITE

LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur supports PE/PP.
- Ne convient pas pour le scellement ou le collages d'éléments.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Observer l'hygiène de travail usuelle. Pour des informations additionnelles, consultez la FDS du produit, disponible sur fr.weber.

IDENTIFICATION

- composition : Polyuréthane

PERFORMANCES

- Temps de durcissement: 90 minutes pour un cordon de 30mm
- Densité: Ca. 25 kg/m³
- Classement au feu (DIN 4102): B3
- Résistance à la température (après séchage): -40 à 90°C
- Température d'application: 5 à 30°C

RECOMMANDATIONS

- Les supports à jointoyer doivent être propres, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants.
- Il est recommandé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support inhabituel.

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- Si nécessaire, enlever la mousse mécaniquement, ne jamais la brûler.

APPLICATION

1. Application

Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 20 secondes. Visser l'adaptateur sur l'aérosol. Pour les supports inhabituels, il est conseillé d'effectuer un test d'adhérence. Remplir le joint ou la cavité pour 1/3, car la mousse continue à se dilater pendant son durcissement. Agiter régulièrement pendant l'utilisation. Si plusieurs couches sont appliquées, humidifier entre les couches.

2. Finition/nettoyage

La mousse non durcie peut être éliminée avec le nettoyant PU **weberfoam cleaner** ou de l'acétone sur les supports résistants à ces produits. La mousse durcie ne peut être éliminée que mécaniquement.

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : 10003824 - carton de 12 x 750 mL
- **Outils** : Pistolet à mousse
- **Conservation** : 12 mois à partir de sa date de fabrication

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.