

PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE

1/3



LES + PRODUIT

- ▶ Produit biosourcé
- ▶ Confort thermique et acoustique
- ▶ Mise en œuvre avec machine à projeter les enduits
- ▶ Application en intérieur et extérieur

DOSAGE EN EAU

- ▶ 2 sacs de liant + 52 à 60 litres d'eau + 1 ballot de CHÈNEVOTTE

CONSUMMATION

- ▶ LIANT : 2,0 kg/m²/cm d'épaisseur
- ▶ CHÈNEVOTTE : 0,7 kg/m²/cm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- ▶ LIANT sac de 12,5 kg palette de 48 sacs
- ▶ CHÈNEVOTTE ballot de 10 kg palette de 21 ballots

CONSERVATION

- ▶ LIANT : 12 mois
- ▶ CHÈNEVOTTE : 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

DESCRIPTION

- PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE est un mortier de dressement biosourcé au chanvre. Il s'applique sur les murs extérieurs et intérieurs, en rénovation.
- PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE est un mortier bicomposant (LIANT et CHÈNEVOTTE) à mélanger avec de l'eau. Il est applicable en passes successives jusqu'à 80 mm d'épaisseur.

Suivant son épaisseur, PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE :

- apporte un complément d'isolation thermique,
- améliore l'inertie thermique,
- joue le rôle de régulateur d'humidité,
- participe au confort acoustique.
- Il permet également de rattraper la planéité d'ensemble des murs anciens.
- PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE est conforme aux Règles Professionnelles « Enduits en mortier de chanvre » et dispose du label « Produit Biosourcé ».

DOMAINE D'APPLICATION

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries de moellons, de briques, de pierres naturelles, hourdées au mortier peu résistant ou au mortier de plâtre-chaux.
- Parois en terre crue (pisé, adobe...).
- Parois en mâchefer.
- Constructions anciennes à pans de bois.
- Maçonneries de blocs en béton, en terre cuite ou en béton cellulaire autoclavé (supports Rt 3, Rt 2 et Rt 1 selon le NF DTU 26.1, en intérieur uniquement).
- Parois en béton banché (intérieur uniquement).
- Mur en béton de chanvre.

LIMITES D'EMPLOI

- En extérieur, PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE n'est pas applicable :
 - sur des surfaces horizontales ou inclinées et directement exposées à la pluie
 - sur des hauteurs inférieures à 20 cm par rapport au niveau du sol fini
 - sur maçonneries neuves.
- En intérieur, PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE n'est pas applicable dans les locaux humides, sauf s'il est protégé de l'eau par un dispositif adapté.

CARACTÉRISTIQUES

- Type : enduit LW-W_c 0 selon NF 998-1
- Masse volumique apparente :
 - 800 ± 50 kg/m³ à l'état frais
 - 330 ± 30 kg/m³ à l'état sec et durci
- Caractéristiques des composants :

	LIANT	CHÈNEVOTTE
Composition	Chaux aérienne (40 % en volume), liants hydrauliques, charges et adjuvants spécifiques	Chênevotte bénéficiant du label « Granulats Chanvre Construction »
Aspect	Poudre de couleur grise	Granulats fins de couleur beige clair
Densité	0,8	0,1
Dosage par gâchée	2 sacs	1 ballot

PERFORMANCES

Les performances décrites ci-après, obtenues par des essais en laboratoire, peuvent être sensiblement modifiées suivant les conditions de mise en œuvre :

- Propriétés mécaniques :
 - Résistance en compression > 0,30 MPa
 - Module d'élasticité > 20 MPa
 - Cohésion > 0,06 MPa
- Comportement au feu :
 - Réaction au feu : B-s1, d0
 - Pouvoir calorifique supérieur : PCS = 4,76 MJ/kg

PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE

2/3

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NF EN 998-1
- ▶ Règles Professionnelles d'exécution d'ouvrages en béton de chanvre - Enduits en mortier. Construire en Chanvre, éd. SEBTP, juillet 2012
- ▶ Cahier de Recommandations pour l'emploi et la mise en œuvre de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** (document PAREXLANKO)
- ▶ Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) vérifiée par INIES
- ▶ Certificat Label Produit Biosourcé N° 6/09/19/25

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

• Performances hygrothermiques :

- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : $\mu < 5$
- Épaisseur d'air équivalente : $sd < 0,3$ m (pour une épaisseur à 60 mm)
- Conductivité thermique (à 23°C et 50 % HR) : $\lambda = 0,066$ W/(m.K)
- Résistance thermique additionnelle :

Épaisseur (mm)	30	40	50	60	70	80
R (m².K/W)	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20

- Capacité thermique massique : $C_p = 1\,200$ J/(kg.K)
- Capacité tampon hydrique : $MBV = 2,9$ g/(m².% HR)

• Performances acoustiques :

Pour une épaisseur de 50 mm :

- Coefficient d'absorption du son : α (500 Hz) = 0,1
- Pertes par transmission : R (500 Hz) = 53 dB

MISE EN ŒUVRE

L'emploi et la mise en œuvre de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** se feront conformément aux Règles Professionnelles « Enduits en mortier de chanvre » et au Cahier des Recommandations **PAREXLANKO**.

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, dépoussiérés et débarrassés de tout produit non adhérent et/ou insuffisamment cohésif par brossage, grattage... Les supports ne doivent pas être gorgés d'eau ; ils ne doivent pas non plus être gelés.
- Les enduits existants doivent être intégralement éliminés.
- La pose d'une armature métallique galvanisée **TM20** ou **TMRENO** est nécessaire en cas de forte hétérogénéité du support (éléments de maçonnerie de natures différentes, jonction avec d'autres matériaux...).
- La mise hors d'eau des supports est impérative ; prévoir un bâchage si nécessaire, à conserver pendant toute la durée des travaux. Les menuiseries (fenêtres, portes...) doivent être préalablement fixées et étanchées. Les vitrages doivent être protégés.
- En extérieur et suivant l'épaisseur de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE**, prévoir de déporter les gonds de volets, les descentes d'eaux pluviales, etc.
- Pour la préparation des supports spécifiques, se référer au Cahier des Recommandations **PAREXLANKO**.

■ MATÉRIEL

• Application mécanique :

- Machine à projeter
- Kit **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE**
- Truelle, taloche, règle crantée, seaux doseurs

• Application manuelle (en petite surface) :

Mélange bétonnière et petit matériel de maçon.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

• Préparation du coulis pour graisser les tuyaux :

- Préparer le coulis en gâchant 2 sacs de **LIANT** avec 22 à 23 l d'eau dans la machine à projeter pendant au moins 1 min. Pomper et éliminer le coulis en poussant avec la 1^{ère} gâchée de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE**.

- Cette opération est à réaliser au démarrage et à chaque remise en route de la machine.

• Préparation du mortier **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** en deux étapes :

- Mélanger 2 sacs de **LIANT** avec 52 à 60 L d'eau pendant au moins 1 min (le dosage en eau dépend du mode de mise en œuvre, du lot de chanvre employé et des conditions climatiques).
- Ajouter progressivement 1 ballot de **CHÈNEVOITTE** puis mélanger pendant au moins 4 min, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Utiliser de préférence les deux sens de rotation des pâles (marche avant et marche arrière) durant le malaxage.

- La durée pratique d'utilisation est de l'ordre de 15-20 min à 20 °C et varie selon les conditions climatiques.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** est appliqué mécaniquement ou manuellement.
- L'application mécanique est réalisée à la machine à projeter, avec l'utilisation obligatoire du kit de projection **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** et en respectant le volume de remplissage de la machine (2 sacs de liant pour 1 ballot de chanvre). La pompe doit être réglée à 10 bars (pression à l'eau).
- L'application manuelle est réalisée en jeté-truelle.
- Si l'application est arrêtée plus de 20 min, il est nécessaire de nettoyer intégralement la machine à projeter ou la bétonnière, et de vider les tuyaux. Dans le cas d'une application mécanique, un coulis doit être à nouveau préparé pour le redémarrage.
- Sur maçonnerie ancienne à joints larges, appliquer une première passe de remplissage des joints. Cette passe, dressée au nu des éléments de maçonnerie, est recouvrable dès raffermissement.
- Appliquer ensuite **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** par passes successives de 15 à 20 mm, à raison de 40 à 60 mm maximum par jour. Chaque passe est dressée à la règle crantée.

PAREXLANKO

PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE

3/3

- L'épaisseur maximale de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** est de 80 mm (50 mm sur béton banché).
- À l'issue de l'application, l'écart de planéité de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** ne doit pas dépasser 15 mm sous la règle de 2 m.

■ DÉLAIS DE SÉCHAGE AVANT RECOUVEREMENTS

- Au moins 30 jours en extérieur.
- Au moins 60 jours en intérieur.

■ APPLICATION DES FINITIONS

- Les points singuliers (angles, baies...) doivent d'abord être renforcés avec des profilés et/ou des bandes de treillis TV10.
- Se référer au Cahier des Recommandations pour le détail de l'application des finitions.

■ CONSOMMATION ET RENDEMENT

- **LIANT (poudre)** : environ 2,0 kg/m²/cm d'épaisseur
- **CHÈNEVOTTE (granulats)** : environ 0,7 kg/m²/cm d'épaisseur.

Consommations de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** en fonction de son épaisseur :

Épaisseur (mm)	30	40	50	60	70	80
LIANT (kg/m ²)	6	8	10	12	14	16
CHÈNEVOTTE (kg/m ²)	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6

Le rendement journalier, pour 60 mm d'épaisseur, est d'environ 70 m² avec trois compagnons.

■ FINITIONS ASSOCIÉES

■ ENDUITS DE FINITION

- En extérieur, l'emploi d'un enduit de finition est obligatoire. Seul l'enduit **PAREXAL** peut être appliqué, avec marouflage du treillis TV10 dans l'épaisseur d'enduit.
- En intérieur, l'enduit de finition est fortement conseillé sauf si un revêtement par plaques de plâtre est prévu.

Enduits destinés à être appliqués sur **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** :

- **PAREXAL**
- **PARLUMIÈRE CLAIR**
- **PARLUMIÈRE (FIN, BLANCO, MOYEN)**
- **CHAUX PATRIMOINE**
- **CALCOBLANC, CALCOCOLOR**

■ REVÊTEMENTS DÉCORATIFS

Revêtements destinés à être appliqués sur **PAREXAL** ou sur **PARLUMIÈRE CLAIR** :

- **PARLUMIÈRE MOYEN**
- **PAREXAL** avec ajout de **CHÈNEVOTTE**
- **CALCIDÉCO**
- **CALCILISSE**
- **CALCILISSE** avec ajout de **CHÈNEVOTTE**
- **BADI DECO**
- **PARILIEU, PARILIEU FIN** (sur **PAREXAL** uniquement)

- L'application de ces revêtements est facultatif.
- Les revêtements avec ajout de chènevotte sont exclusivement destinés pour l'intérieur.
- Se référer aux Fiches Techniques correspondantes et au Cahier de Recommandations **PAREXLANKO**.

ASSISTANCE TECHNIQUE : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Février 2024

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Parexlanko, une marque Sika.

PAREXLANKO

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser exclusivement le couple **LIANT / CHÈNEVOTTE** pour être conforme aux Règles Professionnelles « Enduits en mortier de chanvre ».
- Le mortier **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** sera mis en œuvre par des professionnels maîtrisant les règles de l'art des métiers d'application des enduits de façades et ayant reçu la formation dispensée par un formateur agréé « Construire en Chanvre ».
- **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** peut être appliqué lorsque la température est comprise entre + 8°C et + 25°C.
- En extérieur, **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE** doit obligatoirement être protégé de la pluie et du gel avant application de l'enduit de finition.
- En extérieur, le coefficient d'absorption solaire de la teinte finale doit être inférieur à 0,7.
- En intérieur, les locaux doivent être impérativement ventilés durant le séchage de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE**.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements adaptés et lunettes de protection.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.