

- LIQUIDE DESTINÉ À LA PRÉPARATION DES FONDS



LES + PRODUIT

- ▶ Stabilise les fonds par imprégnation et cristallisation
- ▶ Reminéralise les supports
- ▶ Favorise la tenue des finitions minérales minces

CONSUMMATION

- ▶ 0,1 à 0,2 L/m² en primarisation.
- ▶ 0,05 à 0,1 L/m² pour une 1^{ère} couche en mélange 1 pour 1 avec **SILICANE LISSE**
- ▶ 0,02 à 0,06 L/m² en dilution de **SILICANE LISSE** selon la dilution et le support (consommations de produit pur).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NF T 36 005
- ▶ FD T 30-808
- ▶ DTA et AT des systèmes PARISO

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon en plastique de 25 litres

CONSERVATION

- ▶ **12 mois** à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des températures supérieures à + 35°C

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PARÉXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PARÉXLANKO est une marque du groupe Sika.

PARÉXLANKO

SILICANE FOND

FAÇADES
ISOLANTES
PARÉXLANKO

DESCRIPTION

- Liquide destiné à la préparation des fonds minéraux, à utiliser pur ou en mélange avec **SILICANE LISSE**.

DOMAINE D'APPLICATION

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Parois en béton banché (DTU 23.1).
- Corps d'enduit sur maçonnerie (NF DTU 26.1).
- Sous-enduits d'imperméabilisation **PARÉXLANKO**.
- Couches de base armées hydrauliques des systèmes d'ITE de la gamme **PARISO**
- Mortier d'interposition **PARINTER RÉNOVATION** (voir Cahier de Recommandations).
- Anciennes peintures minérales adhérentes et en bon état.

LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur des supports revêtus de peinture ou revêtements organiques.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liquide translucide composé de liant silicate de potassium en dispersion aqueuse et d'adjuvants spécifiques.
- **MVA** : 1 040 ± 100 kg/m³

PERFORMANCES

- Se référer aux Fiches Techniques des finitions dont la mise en œuvre intègre **SILICANE FOND**.

MISE EN ŒUVRE

- La préparation et l'application de **SILICANE FOND** dépendent de la nature du support et de la finition choisie.

PRÉCAUTION SPÉCIFIQUE

- Avant l'application et pendant toute la durée des travaux, protéger les menuiseries, les éléments métalliques et les parties vitrées.

OUTILLAGE

- Rouleau à poils longs
- Brosse

Nettoyer les outils à l'eau après application.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Homogénéiser soigneusement le produit.
- Mélanger avec **SILICANE LISSE**.

APPLICATION

- Appliquer **SILICANE FOND** (pur ou mélangé) au rouleau ou à la brosse.
- L'application de **SILICANE FOND** pur (non dilué et non mélangé) avant application de **CALCIFIN** ou **CALCILISSE** est conseillée par temps chaud et/ou vent sec.
- L'application d'un mélange 1 pour 1 en volume de **SILICANE FOND** et **SILICANE LISSE** est obligatoire avant l'application de **SILICANE LISSE**, **SILICANE TF 1.0** et **SILICANE TG 1.6**.
- **Temps d'attente avant application de la finition** : 24 h.

CONSUMMATION

- La consommation peut varier en fonction du relief du support et des pertes éventuelles à l'application.
- 0,1 à 0,2 L/m² en primarisation.
 - 0,05 à 0,1 L/m² pour une 1^{ère} couche en mélange 1 pour 1 avec **SILICANE LISSE**
 - 0,02 à 0,06 L/m² en dilution de **SILICANE LISSE** selon la dilution et le support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Ne pas appliquer sur supports gelés (ou en cours de dégel), sur supports gorgés d'eau ou sur supports surchauffés.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard, par grand vent ou en cas de risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer à des températures ambiantes inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C.
- Porter des gants imperméables en caoutchouc nitrile conformes à la norme EN ISO 374-1, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.